

Ofinal - B 1

alkalischer Entlacker - CKW-frei -
speziell für die Entfernung von Pulverlacken auf Aluminium im Tauchbad.
Bei Abdeckkappen aus Kunststoff unbedingt vorsichtig die benötigte Entlackungszeit austesten. Kappen können bei zu langer Einwirkzeit zerstört werden. Geeignete Behälter sind aus Edelstahl, PE u. PP Achtung: Farbabweichungen im Lieferzustand sind möglich. Entlackungszeit je nach Lackdicke und Art ca. 2-24 Stunden. Temperatur-Erhöhung bis 60°C verkürzt die Entlackungszeit erheblich. Der Lack löst sich nicht in Schuppen sondern wird komplett zerlegt. Der Lackschlamm setzt sich nach kurzer Zeit am Boden ab und kann problemlos über ein 1µ Filter filtriert werden. Bei Entnahme des entlackten Objekts kann anhaftendes Ofinal-B1 mit viel Wasser abgespült und kanalisiert werden. (Auflagen der örtlichen Behörden beachten)
Achtung: Das Produkt wird bei Wassereintrag ab ca. 2% völlig unwirksam !!!
Bei sachgem. Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Mo. ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: ätzend

Produkt enthält: < 5% Kaliumhydroxid

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 34: Verursacht Verätzungen.
R 63: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

Sicherheitsratschläge: S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Lagerung: **WGK:** 1 **Flammpunkt:** -

Emissionen: **TA-Luft:** -

Transport: **UN** 1719 **ADR-Klasse** 8 **Verpackungsgruppe:** II